

## PRECONISATIONS DE MELANGE POUR CIMENTAGE

### 1. Barbotine d'accrochage → application à la brosse

Mortier : 50 % de ciment C32.5 et 50 % de sable de rivière (Rhin, Moselle,...)

Liquide de gâchage : 50 % d'eau propre et 50 % d' **ADHECRYL**

→ Soit +/-150 ml d'**ADHECRYL** pour la barbotine

### 2. Enduit → application à la plâtrasse (plâtoir)

Mortier : 1 part de ciment C32.5 et de 2,5 part de sable de rivière 0.2-3. (Rhin, Moselle,...)

Liquide de gâchage : Il faudra rajouter à l'eau de gâchage 5 à 10 % d'**ADHECRYL** par rapport au poids du ciment.

→ Soit +/-500 ml d'**ADHECRYL** /m<sup>2</sup>/cm d'épaisseur

**Sur sols** : frais dans frais

**Sur murs** : frais dans frais après la première prise (durcissement, soit quelques heures) pour éviter que l'enduit ne coule avec la barbotine d'accrochage.

## DIVERS

### AVERTISSEMENT

Les informations ci-dessus sont données à titre informatif et sous réserve du mortier réalisé par le client et testé par celui-ci.

Nos recommandations éventuelles sont données sur la base des seules informations transmises par le client, sans étude préalable et sans engagement de notre part. En conséquence, nous n'assumons aucune responsabilité quant à l'utilisation de nos produits qui en est faite ou quant à leur stockage ; les conditions d'emploi restant toujours en dehors de notre contrôle.

### CONSEILS

Bien suivre les protocoles de pose suivant la destination du produit. Ne jamais utiliser d'autres produits que ceux indiqués dans cette fiche technique pour éviter tout risque de désordre.

Toujours faire des essais.

Pour un même chantier et par type de produit, toujours utiliser des produits portant le même numéro de lot.

### ENVIRONNEMENT

Éliminer dans un centre de collecte de déchets spécialisé. Éviter le rejet dans l'environnement.

### SÉCURITÉ

Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse/pendant l'allaitement. Ne pas respirer les poussières/ vapeurs. Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le chantier. Assurer une bonne ventilation de la zone de travail afin d'éviter la formation de vapeurs. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter un médecin si la douleur ou la rougeur persistent. En cas d'ingestion accidentelle, rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Consulter d'urgence un médecin. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Peut provoquer une réaction allergique.

Consulter la fiche de sécurité disponible sur demande ou sur [www.beal.be](http://www.beal.be)

Consulter la notice légale en fin de document

## **BARBOTINE MORTIER + ADHECRYL**

### **Préconisations de mélange**

#### **NOTICE LÉGALE**

La notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finales des produits, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société BEAL a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils sont convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Toutes les données et informations relatives à l'adéquation et à l'application ne dispensent pas le client de la nécessité d'effectuer ses propres vérifications et essais. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions générales de Vente en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.