

VOORSTELLING
BESCHRIJVING

Wit waterachtig dispersiemiddel zonder oplosmiddelen op basis van acrylpolymeren; ontwikkeld voor de verbetering van mengsels van het type "Granito / Terrazzo".

TOEPASSINGSGBIEDEN

Binnen en buiten.

Als mengvloeistof met **BEALSTONE POWDER** en **BEALSTONE PASTA**.

VOORDELEN

- Zonder oplosmiddelen
- Uitstekende alkaliweerstand
- Uitstekende indringing in poreuze aggregaten
- Uitstekende compatibiliteit met de pigmenten **BEAL COLOR**, de aggregaten **BEAL LOAD**, de lokale minerale vulstoffen en additieven.

TECHNISCHE KENMERKEN

IDENTIFICATIEGEGEVENS	
Toestand	Vloeibaar
Uitzicht	Melk
Kleur	Witachtig
Geur	Kenmerkend
Volumemassa NBN EN 1015-10	1015 kg/m ³
Volumegewicht (bij 20°C)	1,015 kg/l
Verpakking	Bussen van 5 L netto
Opslag	6 maanden op een droge plek en vorstvrij zonder contact met de vloer in de gesloten oorspronkelijke verpakking. Laat de producten nooit in volle zon.
VOS-gehalte	< 0,002%
Douane classificatie	39 09 50 90
AANBRENGGEGEVENS	
Mengverhouding	300 ml BEALSTONE LIQUID /kg BEALSTONE POWDER (aan te passen volgens de hoeveelheid pigmenten en de vochtigheid van het granulaat)
Aanbrengtemperatuur	min. +5°C tot max. +30°C
Luchtvochtigheid	min. 65% en max. 90% Het gebruik van toestellen die de luchtvochtigheid 1 week voor en na het werk evenals tijdens de aanbrenging, kunnen droogmaken (vochtopsorper, klimaatregeling,...) is verboden.
Vochtigheid van de ondergrond	< 3%

TOEPASSING
ONDERGROND EN VOORBEREIDING

De ondergrond moet gezond, droog voor en na de plaatsing, schoon, mat, vrij van stof en niet vettig zijn. Hij moet hard, vorstvast en krijtvast zijn.

Verwijder elk niet of zwak hechtend deel evenals elke substantie die de hechting kan schaden.

Zorgvuldig het stof verwijderen.

Raadpleeg de wettelijke vermelding aan het einde van het document

Pagina nr.1 - Deze technische fiche bevat 3 pagina('s) - Uitgave NF 2/11/16 - Deze uitgave annuleert alle vorige.

BEAL INTERNATIONAL S.A.

Z.I. NOVILLE-LES-BOIS • RUE DU TRONQUOY 8 • 5380 FERNELMONT • BELGIUM
 T. +32 (0) 81 83 57 57 • F. + 32 (0)81 83 57 67 • RPM NAMUR • TVA BE 0414 592 153
 INFO@BEAL.BE • WWW.BEAL.BE

Op het ogenblik van de toepassing mag er geen water op het oppervlak blijven staan.

Wanneer de ondergrond uit materialen van verschillende en/of onstabiele aard bestaat, moeten de nodige voorzorgen genomen worden om in de mate van het mogelijke elke beweging te vermijden die te wijten is aan uitzetting, het verschil tussen de oppervlaktetspanningen en de interne spanningen en aan afschuiving.

Men moet zich verzekeren van de goede stabiliteit van de ondergrond. Contacteer ons bij twijfel. Een proef is altijd aanbevolen.

VOORBEREIDING VAN HET MENGSEL

Giet **BEALSTONE LIQUID** in een schone kuip en meng er zachtjes 2/3 van het poeder door. Meng dit aan een trage snelheid met een mortelschroef om er het resterende derde van het poeder door te mengen totdat er een homogene mortel zonder klonters verkregen wordt. Naargelang van de **BEALSTONE**-poeders de mengverhoudingen opgenomen in de onderstaande tabel volgen en de overeenkomstige technische fiches goed lezen.

Poedersoort	Mengverhouding BEALSTONE LIQUID /kg
BEALSTONE POWDER	300 ml
BEALSTONE PASTA	400 ml

Wanneer er pigmenten toegevoegd worden, moet de hoeveelheid **BEALSTONE LIQUID** worden aangepast.

VARIA

REINIGING VAN HET GEREEDSCHAP

Het natte product wordt met water gereinigd.

WAARSCHUWINGEN

Het werk moet beschermd worden tegen regen, zon, wind en vorst totdat ze volledig droog zijn en volledig met water gevuld zijn.

In gesloten en slecht geventileerde lokalen kan er zich na de aanbrenging ervan een sterke condensatie voordoen omwille van de relatief lagere temperatuur van de muren. Een verhoging van de ventilatie zal dit probleem in de meeste gevallen heel snel oplossen. Het gebruik van vochttopslorpingssystemen wordt afgeraden gedurende de eerste 28 dagen die volgen op de aanbrenging.

Het wordt sterk afgeraden om het product aan te brengen op ondergronden die zouten (natriumsulfaat, nitraten, calcium,...) bevatten.

ADVIES

BEAL raadt sterk aan om één of meer **BEALSTONE**-opleidingen te volgen naargelang van het doel van de werken. De vennootschap organiseert heel regelmatig op de zetel of bij haar verdelers, verschillende soorten opleidingen (volgens de verschillende toepassingssystemen). Ze zijn zowel voor professionals als voor particulieren toegankelijk, in België en in het buitenland (zie www.beal.be).

Na het volgen van opleidingen kunnen er privécoachings op het werk georganiseerd worden. Contacteer ons voor meer informatie.

Volg de plaatsingsprotocollen volgens de bestemming van het product. Gebruik nooit andere producten dan deze die in deze technische fiche vermeld worden om elk risico op wanorde te vermijden.

Voer altijd proeven uit met de gekozen bescherming omdat elk pigment en elke bescherming verschillend reageren.

Gebruik voor eenzelfde werk en per type product altijd producten met hetzelfde lotnummer.

Raadpleeg de wettelijke vermelding aan het einde van het document

Pagina nr.2 - Deze technische fiche bevat 3 pagina('s) - Uitgave NF 2/11/16 - Deze uitgave annuleert alle vorige.

BEAL INTERNATIONAL S.A.

Z.I. NOVILLE-LES-BOIS • RUE DU TRONQUOY 8 • 5380 FERNELMONT • BELGIUM
T. +32 (0) 81 83 57 57 • F. + 32 (0)81 83 57 67 • RPM NAMUR • TVA BE 0414 592 153
INFO@BEAL.BE • WWW.BEAL.BE





BEALSTONE LIQUID BEAL PRODUCTS

Mengvloeistof voor BEALSTONE POWDER en BEALSTONE PASTA

MILIEU

Geef alles af in een gespecialiseerd afvalcontainerpark.

VEILIGHEID

Bescherm huid en ogen. Bij contact met de huid of de ogen, onmiddellijk en overvloedig met schoon water spoelen. Bij problemen, een specialist raadplegen.

Raadpleeg de veiligheidsfiche die beschikbaar is op aanvraag of op www.beal.be

WETTELIJKE VERMELDING

De nota, en in het bijzonder de aanbevelingen in verband met de toepassing en het uiteindelijke gebruik van de producten worden te goeder trouw verstrekt en zijn gebaseerd op de kennis en de ervaring die de Vennootschap BEAL tot op heden in verband met zijn producten verworven heeft wanneer ze op de juiste wijze opgeslagen en gehanteerd worden en onder normale omstandigheden worden toegepast. In de praktijk zijn de verschillen tussen materialen, substraten en specifieke omstandigheden op de site van die aard dat deze informatie of elke geschreven aanbeveling of gegeven raadgeving geen enkele andere commerciële kwaliteitsgarantie inhoudt dan de wettelijke garantie op verborgen gebreken. Onze verantwoordelijkheid kan op geen enkele manier ingeroepen worden indien de toepassing niet conform is aan onze inlichtingen. Alle gegevens en informatie in verband met de geschiktheid en de toepassing ontheffen de klant niet van de noodzaak om zijn eigen controles en proeven uit te voeren. Alle bestellingen worden aanvaard onder voorbehoud van onze geldende Algemene Verkoopvoorwaarden. De gebruikers moeten de meest recente versie van de nota die op het betrokken product betrekking heeft raadplegen, die hen op aanvraag overhandigd zal worden.

Raadpleeg de wettelijke vermelding aan het einde van het document

Pagina nr.3 - Deze technische fiche bevat 3 pagina('s) - Uitgave NF 2/11/16 - Deze uitgave annuleert alle vorige.

BEAL INTERNATIONAL S.A.

Z.I. NOVILLE-LES-BOIS • RUE DU TRONQUOY 8 • 5380 FERNELMONT • BELGIUM
T. +32 (0) 81 83 57 57 • F. + 32 (0)81 83 57 67 • RPM NAMUR • TVA BE 0414 592 153
INFO@BEAL.BE • WWW.BEAL.BE

