

PRÉSENTATION**DESCRIPTION**

Cire en pâte à base de cire d'abeilles, de carnauba, candéllilla, essence de térébenthine sans silicone.

DOMAINES D'APPLICATION

Intérieur.

Protection des revêtements minéraux, béton, bois,...

AVANTAGES

- Nourrit
- Régénère
- Protège
- Fait briller le support

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DONNÉES D'IDENTIFICATION	
État	Solide
Aspect	Pâte
Couleur	Blanchâtre
Odeur	Caractéristique
Densité apparente (à 20°C)	0,814 kg/l
Conditionnement	Pots de 350 ml net Pots de 2,5 l net
Stockage	6 mois dans un endroit sec et à l'abri du gel dans l'emballage d'origine fermé.
Teneur en COV	73,71 %
Classification douanière	34 04 90 10
Classification ADR	« UN 1993 FLAMMABLE LIQUID, 3, III, (D/E) »
DONNÉES D'APPLICATION	
Consommation	20 à 60 g/m ² suivant la porosité du support
Température d'application	+10°C min à +30°C max.
Temps de séchage (à 20°C)	30 minutes

APPLICATION**SUPPORT ET PRÉPARATION**

Le support doit être sain, sec avant et après la pose, propre, mat dénué de poussière et non gras. Il doit être dur, non gélif et non farinant.

PRÉPARATION DU MÉLANGE

Le BEALWAX s'applique tel quel.

MISE EN ŒUVRE

Appliquer à l'aide d'un pinceau ou d'un chiffon (en coton blanc pour éviter toute coloration de la cire par les pigments contenus dans les tissus colorés).

Laisser sécher pendant 30 minutes.

Consulter la notice légale en fin de document

Page n°1 - Cette fiche technique comprend 2 page(s) - Édition MVD 20/10/16 - Cette présente édition annule toutes les précédentes.

POLISSAGE

Après séchage total un polissage au moyen d'un disque type « peau de mouton » permettra de donner un aspect satiné tout en répartissant davantage le produit en surface.

DIVERS

NETTOYAGE DES OUTILS

Le produit frais se nettoie à sec ou à l'aide de térébenthine au moyen d'une spatule ou d'un chiffon.

ENTRETIEN

Les surfaces traitées avec le **BEALWAX** nécessitent un entretien sans agent mordant.

Pour l'entretien de propreté : **FINISH SA TR** dilué dans de l'eau.

Pour l'élimination du calcaire (également robinetterie): vinaigre dilué dans de l'eau. Commencer par de petites concentrations et augmenter en fonction de la dureté de votre eau.

Pour le renouvellement de la protection : application au chiffon d'une nouvelle passe de **BEALWAX** 1 à 2 fois/an minimum et avant perte de l'effet « perlant » en veillant à bien éliminer tout résidu calcaire au préalable.

AVERTISSEMENTS

Les chantiers doivent être protégés contre la pluie, le soleil, le vent et le gel jusqu'au séchage complet.

Il est fortement déconseillé d'appliquer sur des supports contenant des sels (sulfate de sodium, nitrates, calcium,...).

CONSEILS

Bien suivre les protocoles de pose suivant la destination du produit. Ne jamais utiliser d'autres produits que ceux indiqués dans cette fiche technique pour éviter tout risque de désordre.

Pour un même chantier et par type de produit, toujours utiliser des produits portant le même numéro de lot.

Toujours faire des essais avec la protection choisie, chaque pigment et chaque protection réagissant différemment.

ENVIRONNEMENT

Éliminer dans un centre de collecte de déchets spécialisé.

SÉCURITÉ

Produit inflammable. Peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion. Conserver hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter un spécialiste.

Consulter la fiche de sécurité disponible sur demande ou sur www.beal.be

NOTICE LÉGALE

La notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finales des produits, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société BEAL a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils sont convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Toutes les données et informations relatives à l'adéquation et à l'application ne dispensent pas le client de la nécessité d'effectuer ses propres vérifications et essais. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions générales de Vente en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Consulter la notice légale en fin de document

Page n°2 - Cette fiche technique comprend 2 page(s) - Édition MVD 20/10/16 - Cette présente édition annule toutes les précédentes.