

VOORSTELLING

BESCHRIJVING

Polyurethaan beschermingslak met 2 componenten van alifatische basis, water, speciale additieven matterende stoffen (voor BIPUR M en BIPUR S). Bestaat in mat (BIPUR M), satijnglans (BIPUR S) of glanzend (BIPUR G).

TOEPASSINGSGBIEDEN

Binnen

Voor vloeren, muren, werkvlakken en wasplaatsen.

Bescherming van de MORTEX-systemen en gelijkaardige producten.

VOORDELEN

- Gemakkelijk te onderhouden
- Kleurloos
- Vergeelt niet
- Bestand tegen UV
- Uitstekend bestand tegen oliën en vetten.
- Goed bestand tegen toevallig contact met gebruikelijke verdunde zuren en basen, solventen en benzine.

TECHNISCHE KENMERKEN

IDENTIFICATIEGEGEVENS	
Toestand	Vloeibaar
Uitzicht	Stroop
Kleur	Witachtig
Geur	Kenmerkend
Volumegewicht (bij 20°C)	1,05 kg/l
Verpakking	Potten van 1 kg netto - Component A: 0,82 kg (M & S) 0,76 kg (G) - Component B: 0,18 kg (M & S) 0,24 kg (G) M en S: 82% component A en 18% component B G : 76% component A en 24% component B Potten van 5 kg netto - Component A: 4,10 kg (M & S) 3,80 kg (G) - Component B: 0,90 kg (M & S) 1,20 kg (G)
Opslag	10 maanden op een droge plek en vorstvrij zonder contact met de vloer in de gesloten oorspronkelijke verpakking. Laat de producten nooit in volle zon.
VOS-gehalte	< 1 g/l voor BIPUR M en BIPUR G < 5 g/l voor BIPUR S
Douane classificatie	32 09 90 00
AANBRENGGEGEVENS	
Gemiddeld verbruik	90 tot 120 g/m ² (in 2 lagen)
Dikte per laag	40 micron
Aanbrengtemperatuur	min. +8°C tot max. +30°C
Luchtvochtigheid	< 80% Het gebruik van toestellen die de luchtvochtigheid 1 week voor en na het werk evenals tijdens de aanbrenging, kunnen droogmaken (vochtopsorper, klimaatregeling, ...) is verboden.
Vochtigheid van de ondergrond	< 3%
Pot life	< 3u bij 20°C
Droogtijd (bij 23°C)	Tussen de lagen: 8 tot 24u Begaanbaarheid: 16u Normaal verkeer: 48u (4d bij 12°C) Volledig droog: na 5 dagen

Raadpleeg de wettelijke vermelding aan het einde van het document

Pagina nr.1 - Deze technische fiche bevat 3 pagina('s) - Uitgave NF 3/06/16 - Deze uitgave annuleert alle vorige.

	EINDKENMERKEN*
Chemische weerstand	Goed
Slijtweerstand	>AR0.5
Stootvastheid	>IR4
UV-bestendigheid	Uitstekend
Vlampunt	>100°C

*Op gladde versie

TOEPASSING

ONDERGROND EN VOORBEREIDING

De ondergrond moet gezond, droog voor en na de plaatsing, schoon, mat, vrij van stof en niet vettig zijn. Hij moet hard, vorstvast en krijtvast zijn.

VOORBEREIDING VAN HET MENGSEL

Enkel de nodige hoeveelheden mengen.

Filter component A.

Giet de volledige inhoud van pot B in de recipiënt met component A en schud mechanisch. Besteed hierbij vooral aandacht aan het onderste deel en de randen van de recipiënt. Giet het zo verkregen mengsel over in een andere recipiënt en meng het nogmaals. Door dubbel te mengen voorkomt men randeffecten en schakeringen in het uitzicht.

Eens de 2 componenten gemengd zijn, kan de lak niet meer bewaard worden.

VERWERKING

Breng **BIPUR** (in 2 lagen) aan met een naadloze microvezelrol (7mm). De aanbrenging veroorzaakt een witte sluier die bij het opdrogen verdwijnt.

Controleer met een scheerlicht dat er geen verfstroken meer zijn vooraleer alles droogt.

Laat alles minstens 5 dagen goed drogen voor een goede chemische weerstand.

Na droging van **BIPUR** kan u de **BEALWAX** in een heel fijne laag aanbrengen met een witte katoenen doek of met het penseel en het overtollige product homogeen verspreiden met witte stof of absorberend papier.

VARIA

REINIGING VAN HET GEREEDSCHAP

Het natte product wordt met warm zeepwater gereinigd.

WAARSCHUWINGEN

Het werk moet beschermd worden tegen regen, zon, wind en vorst totdat ze volledig droog zijn.

Het wordt sterk afgeraden om het product aan te brengen op ondergronden die zouten (natriumsulfaat, nitraten, calcium, ...) bevatten.

De kleur van de ondergrond kan door de aanbrenging van lak gewijzigd worden.

ADVIES

Raadpleeg de wettelijke vermelding aan het einde van het document

Pagina nr.2 - Deze technische fiche bevat 3 pagina('s) - Uitgave NF 3/06/16 - Deze uitgave annuleert alle vorige.



BIPUR M, S & G BEAL PRODUCTS

Tweecomponenten polyurethaanlak in waterfase voor het MORTEX-systeem en gelijkaardige producten

Een witte sluier kan achterblijven bij te dik aangebrachte lagen.

Volg de plaatsingsprotocollen volgens de bestemming van het product. Gebruik nooit andere producten dan deze die in deze technische fiche vermeld worden om elk risico op wanorde te vermijden.

Gebruik voor eenzelfde werk en per type product altijd producten met hetzelfde lotnummer.

Voer altijd proeven uit met de gekozen bescherming omdat elk pigment en elke bescherming verschillend reageren.

MILIEU

Geef alles af in een gespecialiseerd afvalcontainerpark.

VEILIGHEID

Eender welk contact met de huid vermijden. De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij gebruik van synthetische harsen nemen overall, handschoenen en een bril. Bij toevallig contact de aangetaste delen met water en zeep wassen. Bij spatten in de ogen, onmiddellijk en overvloedig met water wassen en een specialist raadplegen.

Raadpleeg de veiligheidsfiche die beschikbaar is op aanvraag of op www.beal.be

WETTELIJKE VERMELDING

De nota, en in het bijzonder de aanbevelingen in verband met de toepassing en het uiteindelijke gebruik van de producten worden te goeder trouw verstrekt en zijn gebaseerd op de kennis en de ervaring die de Vennootschap BEAL tot op heden in verband met zijn producten verworven heeft wanneer ze op de juiste wijze opgeslagen en gehanteerd worden en onder normale omstandigheden worden toegepast. In de praktijk zijn de verschillen tussen materialen, substraten en specifieke omstandigheden op de site van die aard dat deze informatie of elke geschreven aanbeveling of gegeven raadgeving geen enkele andere commerciële kwaliteitsgarantie inhoudt dan de wettelijke garantie op verborgen gebreken. Onze verantwoordelijkheid kan op geen enkele manier ingeroepen worden indien de toepassing niet conform is aan onze inlichtingen. Alle gegevens en informatie in verband met de geschiktheid en de toepassing ontheffen de klant niet van de noodzaak om zijn eigen controles en proeven uit te voeren. Alle bestellingen worden aanvaard onder voorbehoud van onze geldende Algemene Verkoopvoorwaarden. De gebruikers moeten de meest recente versie van de nota die op het betrokken product betrekking heeft raadplegen, die hen op aanvraag overhandigd zal worden.

Raadpleeg de wettelijke vermelding aan het einde van het document

Pagina nr.3 - Deze technische fiche bevat 3 pagina('s) - Uitgave NF 3/06/16 - Deze uitgave annuleert alle vorige.

BEAL INTERNATIONAL S.A.

Z.I. NOVILLE-LES-BOIS • RUE DU TRONQUOY 8 • 5380 FERNELMONT • BELGIUM
T. +32 (0) 81 83 57 57 • F. + 32 (0)81 83 57 67 • RPM NAMUR • TVA BE 0414 592 153
INFO@BEAL.BE • WWW.BEAL.BE

