

## VOORSTELLING

### BESCHRIJVING

Witachtig poeder op basis van verschillende types natuurlijke water- en luchtkalk, van verschillende hoogwaardige klinkers, toevoegingen en specifieke toeslagstoffen.

Het mengen met **MORTEX BEALCRYL 2** geeft een kneedbare, gemakkelijk aan te brengen mortel, die aangebracht kan worden met een pleisterspaan (plamuurmes) en gedurende ongeveer 20 minuten verwerkt kan worden. De mortel die met **MORTEX BEALCRYL 2** gemengd wordt, verhardt om een waterdichte massa te vormen die spanningsarm is en waarbij de scheurvorming praktisch tot 0 herleid wordt.

Met de serie **MORTEX® COLOR 2-F1/F2/F3/F4** kunnen er steeds fijnere afwerkingen verkregen worden totdat er een transparante sluier verkregen wordt.

**MORTEX® COLOR 2-F3** en **MORTEX® COLOR 2-F4** zijn uitsluitend bestemd voor decoratieve afwerkingen.

### TOEPASSINGSGBIEDEN

Uitsluitend binnen zonder aanwezigheid van vochtigheid in de ondergrond tijdens en na de plaatsing. Afwerking van technische (fijnheden F1 en F2) en/of decoratieve oppervlakken (fijnheden F1/F2/F3/F4) volgens de korrelgroottes.

### VOORDELEN

- Mineraal
- Doorlopende bekleding
- Fijne dikte
- Oneindig aantal kleuren en uitzichten

### TECHNISCHE KENMERKEN

#### MORTEX® COLOR 2-F1

IDENTIFICATIEGEGEVENS	
Toestand	Vast
Uitzicht	Poeder
Kleur	Witachtig
Korrelgrootte	Max. 0,26 mm
Verpakking	Zakken van 25 kg netto Emmers van 5 kg netto
Opslag	6 maanden op een droge plek en vorstvrij zonder contact met de vloer in de gesloten oorspronkelijke verpakking. Laat de producten nooit in volle zon.
Douane classificatie	38 16 00 00
AANBRENGGEGEVENS	
Mengverhouding	200 ml <b>MORTEX BEALCRYL 2</b> /kg <b>MORTEX® COLOR 2-F1</b> (aan te passen volgens de hoeveelheid pigmenten en de luchtvochtigheid)
Rendement	Van 0,75 tot 1,20 kg/m <sup>2</sup>
Aanbrengtemperatuur	min. +5°C tot max. +30°C
Luchtvochtigheid	min. 65% en max. 90% Het gebruik van toestellen die de luchtvochtigheid 1 week voor en na het werk evenals tijdens de aanbrenging, kunnen droogmaken (vochtopsloper, klimaatregeling,...) is verboden.
Vochtigheid van de ondergrond	< 3%
Verwerkingstijd (bij 20°C)	Ca. 20 min
Droogtijd (bij 20°C)	Vingerdroog: 1u Licht verkeer: 8u Tussen de lagen: 8 tot 24u Lichte begaanbaarheid: 72u Volledig droog: na 7 dagen

Raadpleeg de wettelijke vermelding aan het einde van het document

Pagina nr.1 - Deze technische fiche bevat 6 pagina('s) - Uitgave NF 2/11/16 - Deze uitgave annuleert alle vorige.

**BEAL INTERNATIONAL S.A.**

Z.I. NOVILLE-LES-BOIS • RUE DU TRONQUOY 8 • 5380 FERNELMONT • BELGIUM  
T. +32 (0) 81 83 57 57 • F. + 32 (0)81 83 57 67 • RPM NAMUR • TVA BE 0414 592 153  
INFO@BEAL.BE • [WWW.BEAL.BE](http://WWW.BEAL.BE)

**MORTEX® COLOR 2-F2**

IDENTIFICATIEGEGEVENS	
Toestand	Vast
Uitzicht	Poeder
Kleur	Witachtig
Korrelgrootte	Max. 0,17 mm
Verpakking	Zakken van 25 kg netto Emmers van 5 kg netto
Opslag	6 maanden op een droge plek en vorstvrij zonder contact met de vloer in de gesloten oorspronkelijke verpakking. Laat de producten nooit in volle zon.
Douane classificatie	38 16 00 00
AANBRENGGEGEVENS	
Mengverhouding	230 ml MORTEX BEALCRYL 2/kg MORTEX® COLOR 2-F2 (aan te passen volgens de hoeveelheid pigmenten en de luchtvochtigheid)
Rendement	Van 0,75 tot 1,20 kg/m <sup>2</sup>
Aanbrengtemperatuur	min. +5°C tot max. +30°C
Luchtvochtigheid	min. 65% en max. 90% Het gebruik van toestellen die de luchtvochtigheid 1 week voor en na het werk evenals tijdens de aanbrenging, kunnen droogmaken (vochtopsorper, klimaatregeling,...) is verboden.
Vochtigheid van de ondergrond	< 3%
Verwerkingstijd (bij 20°C)	Ca. 20 min
Droogtijd (bij 20°C)	Vingerdroog: 1u Licht verkeer: 8u Tussen de lagen: 8 tot 24u Lichte begaanbaarheid: 72u Volledig droog: na 7 dagen

**MORTEX® COLOR 2-F3**

IDENTIFICATIEGEGEVENS	
Toestand	Vast
Uitzicht	Poeder
Kleur	Witachtig
Korrelgrootte	Max. 0,03 mm
Verpakking	Zakken van 25 kg netto Emmers van 5 kg netto
Opslag	6 maanden op een droge plek en vorstvrij zonder contact met de vloer in de gesloten oorspronkelijke verpakking. Laat de producten nooit in volle zon.
Douane classificatie	38 16 00 00
AANBRENGGEGEVENS	
Mengverhouding	320 ml MORTEX BEALCRYL 2/kg MORTEX® COLOR 2-F3 (aan te passen volgens de hoeveelheid pigmenten en de luchtvochtigheid)
Rendement	+/- 0,7 kg/m <sup>2</sup>
Aanbrengtemperatuur	min. +5°C tot max. +30°C
Luchtvochtigheid	min. 65% en max. 90% Het gebruik van toestellen die de luchtvochtigheid 1 week voor en na het werk evenals tijdens de aanbrenging, kunnen droogmaken (vochtopsorper, klimaatregeling,...) is verboden.
Vochtigheid van de ondergrond	< 3%
Verwerkingstijd (bij 20°C)	Ca. 20 min
Droogtijd (bij 20°C)	Vingerdroog: 1u Licht verkeer: 8u Tussen de lagen: 8 tot 24u Lichte begaanbaarheid: 72u Volledig droog: na 7 dagen

Raadpleeg de wettelijke vermelding aan het einde van het document

Pagina nr.2 - Deze technische fiche bevat 6 pagina('s) - Uitgave NF 2/11/16 - Deze uitgave annuleert alle vorige.

**BEAL INTERNATIONAL S.A.**

 Z.I. NOVILLE-LES-BOIS • RUE DU TRONQUOY 8 • 5380 FERNELMONT • BELGIUM  
 T. +32 (0) 81 83 57 57 • F. + 32 (0)81 83 57 67 • RPM NAMUR • TVA BE 0414 592 153  
 INFO@BEAL.BE • WWW.BEAL.BE


**MORTEX® COLOR 2-F4**

IDENTIFICATIEGEGEVENS	
Toestand	Vast
Uitzicht	Poeder
Kleur	Witachtig
Korrelgrootte	Max. 0,023 mm
Verpakking	Zakken van 25 kg netto Emmers van 5 kg netto
Opslag	6 maanden op een droge plek en vorstvrij zonder contact met de vloer in de gesloten oorspronkelijke verpakking. Laat de producten nooit in volle zon.
Douane classificatie	38 16 00 00
AANBRENGGEGEVENS	
Mengverhouding	370 ml MORTEX BEALCRYL 2/kg MORTEX® COLOR 2-F4 (aan te passen volgens de hoeveelheid pigmenten en de luchtvochtigheid)
Rendement	+/-0,5 kg/m <sup>2</sup>
Aanbrengtemperatuur	min. +5°C tot max. +30°C
Luchtvochtigheid	min. 65% en max. 90% Het gebruik van toestellen die de luchtvochtigheid 1 week voor en na het werk evenals tijdens de aanbrenging, kunnen droogmaken (vochtopsorper, klimaatregeling,...) is verboden.
Vochtigheid van de ondergrond	< 3%
Verwerkingstijd (bij 20°C)	Ca. 20 min
Droogtijd (bij 20°C)	Vingerdroog: 1u Licht verkeer: 8u Tussen de lagen: 8 tot 24u Lichte begaanbaarheid: 72u Volledig droog: na 7 dagen

**TOEPASSING**
**ONDERGROND EN VOORBEREIDING**

De ondergrond moet gezond, droog voor en na de plaatsing, schoon, mat, vrij van stof en niet vetig zijn. Hij moet hard, vorstvast en krijtvast zijn.

Elk niet of zwak hechtend deel evenals elke substantie verwijderen die de hechting kan schaden. Zorgvuldig het stof verwijderen.

Op het ogenblik van de toepassing mag er geen water op het oppervlak blijven staan.

Wanneer de ondergrond uit materialen van verschillende, onstabiele aard bestaat en/of voegen bevat (bv. tegels) moeten de nodige voorzorgen genomen worden om in de mate van het mogelijke elke beweging te vermijden die te wijten is aan uitzetting, het verschil tussen de oppervlaktespanningen en de interne spanningen en aan afschuiving.

Men moet zich verzekeren van de goede stabiliteit van de ondergrond. Contacteer ons bij twijfel. Een proef is altijd aanbevolen.

Om de absorptie te egaliseren brengt u eerst de primer en onverdunde RESIDUR-hechtingsbrug op de ondergrond aan. Op glas, glanzende tegels (opgelet voor spookvoegen zonder onderlaag met MORTEX® COLOR 2-N) en gladde oppervlakken, gebruik de primer RESIPACT G na ontglanzing. Na droging van de primer ca. 6 tot 8u - volgens de poreusheid van de ondergrond en de werkomstandigheden - kan het aanbrengen van MORTEX® COLOR 2-F beginnen.

Indien er reeds MORTEX® op de ondergrond werd aangebracht, moet er geen primer worden aangebracht.

**VOORBEREIDING VAN HET MENGSEL**

Volg de mengverhoudingen van de onderstaande tabel volgens de MORTEX®COLOR 2-F-poeders.

Raadpleeg de wettelijke vermelding aan het einde van het document

Pagina nr.3 - Deze technische fiche bevat 6 pagina('s) - Uitgave NF 2/11/16 - Deze uitgave annuleert alle vorige.

**BEAL INTERNATIONAL S.A.**

Z.I. NOVILLE-LES-BOIS • RUE DU TRONQUOY 8 • 5380 FERNELMONT • BELGIUM  
 T. +32 (0) 81 83 57 57 • F. + 32 (0)81 83 57 67 • RPM NAMUR • TVA BE 0414 592 153  
 INFO@BEAL.BE • WWW.BEAL.BE

Giet **MORTEX BEALCRYL 2** in een schone kuip en meng er langzaam 2/3 poeder door. Meng aan lage snelheid (400 tot 600 tpm) met een mortelschroef en meng er het resterende derde van het poeder door totdat er een homogene mortel zonder klonters verkregen wordt.

Om de mortel te kleuren, voeg pigmentpoeder toe in de mengvloeistof of, naar keuze, in het poeder. Zeef het pigment met een fijne zeef indien nodig. Gebruik enkel pigmenten van het gamma **BEAL COLOR** die voor **MORTEX®** bedoeld zijn om alle problemen te voorkomen.

Zorg ervoor dat de toevoeging van de pigmenten in de mengvloeistof gecompenseerd wordt volgens de poreusheid van het pigment (1/2 tot 3/4 van het pigmentvolume in **MORTEX BEALCRYL 2**). Bijvoorbeeld: Indien er 500 ml pigment aan het mengsel wordt toegevoegd, moet er bijkomend 250 tot 375 ml **MORTEX BEALCRYL 2** worden toegevoegd, dus in totaal: 5,25 tot 5,375 l **MORTEX BEALCRYL 2** voor een zak van 25 kg **MORTEX® COLOR 2-N**

Voor een vertraagde binding voegt u vooraf **RBE3** (1,6 tot 8 ml/kg **MORTEX COLOR 2-F**) aan de mengvloeistof **MORTEX BEALCRYL 2** toe en mengt u alles vooraleer het poeder toe te voegen. Om alles vloeibaar te maken, voegt u **FBE3** (2,2 tot 4,4 ml/kg **MORTEX COLOR 2-F**) in dezelfde omstandigheden toe. Gebruik deze twee additieven nooit in eenzelfde mengsel.

Bij een temperatuur van 20°C en zonder additieven kan de mortel gedurende ongeveer 20 min. gebruikt worden. De lage temperaturen verlengen de verwerkingstijd en de hoge temperaturen maken deze korter.

*Opmerking: Voor specifieke toepassingen die meer elasticiteit vereisen met minder samendrukkingweerstand (vb. bepaalde soorten dynamische scheuren,...) kunnen er andere mengvloeistoffen van het **MORTEX®**-gamma gebruikt worden, met name **BEALFLEX** en **BEALELAST** die verschillende mengverhoudingen vereisen (zie de technische fiches ad hoc).*

#### **VERWERKING**

Gebruik altijd **RESIDUR** behalve indien de ondergrond vochtig is of kan zijn en indien er een **MORTEX®**-onderlaag aanwezig is.

**MORTEX® COLOR 2-F** wordt aangebracht met een pleisterspaan (plamuurmes). Voor de zuiver decoratieve afwerkingen kunnen er andere gereedschappen overwogen worden (bv. borstel, penseel, spatel, kam,...).

In gesloten ruimtes of ruimtes onder vochtige atmosfeer kan er condensatie aan het oppervlak optreden die voldoende met een spons afgenomen moet worden vooraleer de volgende laag wordt aangebracht.

#### **POLIJSTEN**

Na 48 uur drogen van het gekozen **MORTEX®**-systeem kan het droge oppervlak zorgvuldig gepolijst worden met schuurpapier met korrel 100 of 150 of met schuurgaas.

Opgelet: dring nooit binnen in de korrelgrootte die als basis voor de technische lagen dient.

#### **BESCHERMING**

**MORTEX® COLOR 2-F**, op minerale basis, heeft een oppervlaktemicroporeusheid zoals een natuursteen, die door een bescherming geïsoleerd kan worden van aantastingen om het oorspronkelijke esthetische uitzicht te bewaren of te wijzigen.

De bescherming kan 48 uur (20°C) na de aanbrenging van de laatste laag van het gekozen **MORTEX®**-systeem aangebracht worden.

Volgens het doel van de werken kiest u uit de aangepaste beschermingen die in de onderstaande tabel staan.

Volgens de gekozen bescherming moet u de overeenkomstige technische fiches goed lezen voor gebruik.

Raadpleeg de wettelijke vermelding aan het einde van het document

Pagina nr.4 - Deze technische fiche bevat 6 pagina('s) - Uitgave NF 2/11/16 - Deze uitgave annuleert alle vorige.

**BEAL INTERNATIONAL S.A.**

Z.I. NOVILLE-LES-BOIS • RUE DU TRONQUOY 8 • 5380 FERNELMONT • BELGIUM  
T. +32 (0) 81 83 57 57 • F. + 32 (0)81 83 57 67 • RPM NAMUR • TVA BE 0414 592 153  
INFO@BEAL.BE • WWW.BEAL.BE



Doel van de werken	POLYTHANE N120	POLYTHANE N120 +BEALWAX	FINISH SA (TR)	FINISH SA (TR) +BEALWAX	OIL OH (TR)	OIL OH (TR) + BEALWAX	BIPUR	BIPUR + BEALWAX	REPELOIL	REPELOIL + BEALWAX	BEALWAX
Openbare vloer	✓	✓									
Privévloer	✓	✓			✓	✓	✓	✓			
Trap	✓				✓		✓				
Wasplaats of zone in contact met water of wasruimte				✓ (alleen wanden)		✓	✓	✓			
Werkvlak in contact met water	✓					✓	✓	✓			
Muur of meubel dat een bepaalde weerstand vraagt	✓	✓			✓	✓	✓	✓			
Decoratief	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Terras									✓		
Gevel									✓		

## VARIA

### REINIGING VAN HET GEREEDSCHAP

Alle gereedschap kan met water gereinigd worden zolang het product niet verhard is. Indien het product reeds aan het verharden is, laat het gereedschap 30 minuten in water weken vooraleer het te reinigen.

### ONDERHOUD

**MORTEX®** zonder bescherming: onderhoud zonder bijtend middel.

**MORTEX®** met bescherming: raadpleeg de technische fiches ad hoc.

Voor de reiniging: in water verdund **FINISH SA TR**.

Voor het verwijderen van kalk (ook kraanwerk): in water verdund azijn. Begin met lage concentraties en verhoog volgens de waterhardheid.

### WAARSCHUWINGEN

Het werk moet beschermd worden tegen regen, zon, wind en vorst totdat ze volledig droog zijn en volledig met water gevuld zijn.

In gesloten en slecht geventileerde lokalen kan er zich na de aanbrenging ervan een sterke condensatie voordoen omwille van de relatief lagere temperatuur van de muren. Een verhoging van de ventilatie zal dit probleem in de meeste gevallen heel snel oplossen. Het gebruik van vochtsporsingssystemen wordt afgeraden gedurende de eerste 28 dagen die volgen op de aanbrenging.

Het wordt sterk afgeraden om het product aan te brengen op ondergronden die zouten (natriumsulfaat, nitraten, calcium,...) bevatten.

Omwille van zijn beperkte chemische weerstand is het niet aangeraden om **MORTEX® COLOR 2-F** met water vermengd te gebruiken.

Raadpleeg de wettelijke vermelding aan het einde van het document

Pagina nr.5 - Deze technische fiche bevat 6 pagina('s) - Uitgave NF 2/11/16 - Deze uitgave annuleert alle vorige.

**BEAL INTERNATIONAL S.A.**

Z.I. NOVILLE-LES-BOIS • RUE DU TRONQUOY 8 • 5380 FERNELMONT • BELGIUM  
T. +32 (0) 81 83 57 57 • F. + 32 (0)81 83 57 67 • RPM NAMUR • TVA BE 0414 592 153  
INFO@BEAL.BE • WWW.BEAL.BE

MORTEX® COLOR 2-F1 en F2 vermengd met MORTEX BEALCRYL 2 behouden hun waterwerende eigenschappen in omstandigheden waarin het water in zijn kalk-koolzuurevenwicht gehouden wordt.

#### ADVIES

BEAL raadt sterk aan om één of meer MORTEX®-opleidingen te volgen naargelang van het doel van de werken. De vennootschap organiseert heel regelmatig op de zetel of bij haar verdelers, verschillende soorten opleidingen (volgens de verschillende toepassingssystemen). Ze zijn zowel voor professionals als voor particulieren toegankelijk, in België en in het buitenland (zie [www.beal.be](http://www.beal.be)).

Na het volgen van opleidingen kunnen er privécoachings op het werk georganiseerd worden. Contacteer ons voor meer informatie.

Volg de plaatsingsprotocollen volgens de bestemming van het product. Gebruik nooit andere producten dan deze die in deze technische fiche vermeld worden om elk risico op wanorde te vermijden.

Voer altijd proeven uit met de gekozen bescherming omdat elk pigment en elke bescherming verschillend reageren.

Gebruik voor eenzelfde werk en per type product altijd producten met hetzelfde lotnummer.

#### MILIEU

Geef alles af in een gespecialiseerd afvalcontainerpark.

#### VEILIGHEID

Bevat kalk, cement, silicaten en additieven. Vermijd stof in te ademen tijdens het mengen. Bescherm huid en ogen. Draag handschoenen. Bij contact met de huid of de ogen, onmiddellijk en overvloedig met schoon water spoelen. Bij problemen, een specialist raadplegen.

Raadpleeg de veiligheidsfiche die beschikbaar is op aanvraag of op [www.beal.be](http://www.beal.be)

#### WETTELIJKE VERMELDING

De nota, en in het bijzonder de aanbevelingen in verband met de toepassing en het uiteindelijke gebruik van de producten worden te goeder trouw verstrekt en zijn gebaseerd op de kennis en de ervaring die de Vennootschap BEAL tot op heden in verband met zijn producten verworven heeft wanneer ze op de juiste wijze opgeslagen en gehanteerd worden en onder normale omstandigheden worden toegepast. In de praktijk zijn de verschillen tussen materialen, substraten en specifieke omstandigheden op de site van die aard dat deze informatie of elke geschreven aanbeveling of gegeven raadgeving geen enkele andere commerciële kwaliteitsgarantie inhoudt dan de wettelijke garantie op verborgen gebreken. Onze verantwoordelijkheid kan op geen enkele manier ingeroepen worden indien de toepassing niet conform is aan onze inlichtingen. Alle gegevens en informatie in verband met de geschiktheid en de toepassing ontheffen de klant niet van de noodzaak om zijn eigen controles en proeven uit te voeren. Alle bestellingen worden aanvaard onder voorbehoud van onze geldende Algemene Verkoopvoorwaarden. De gebruikers moeten de meest recente versie van de nota die op het betrokken product betrekking heeft raadplegen, die hen op aanvraag overhandigd zal worden.

Raadpleeg de wettelijke vermelding aan het einde van het document

Pagina nr.6 - Deze technische fiche bevat 6 pagina('s) - Uitgave NF 2/11/16 - Deze uitgave annuleert alle vorige.

**BEAL INTERNATIONAL S.A.**

Z.I. NOVILLE-LES-BOIS • RUE DU TRONQUOY 8 • 5380 FERNELMONT • BELGIUM  
T. +32 (0) 81 83 57 57 • F. + 32 (0)81 83 57 67 • RPM NAMUR • TVA BE 0414 592 153  
INFO@BEAL.BE • [WWW.BEAL.BE](http://WWW.BEAL.BE)

