


**BEAL**

INTERNATIONAL S.A.  
R.C. Namur 40.662  
T.V.A. BE 414.592.153  
☎ 0032 (0) 81 83 57 57  
☎ 0032 (0) 81 83 57 67  
✉ beal.international@skynet.be  
[www.beal.be](http://www.beal.be)



Fabricant et distributeur de conseils judicieux  
Parc Industriel Noville - Les - Bois • Bat. 20  
Rue du Tronquoy, 8 • B-5380 FERNELMONT - BELGIQUE

## UNILIT 200-300-400 (ARENINO AR 20)

Finition colorée

### CARACTERISTIQUES CHIMICO-PHYSIQUES

Finition minérale, colorée dans la masse, composée d'un mélange approprié de liant à base de chaux hydraulique naturelle, de produits inertes sélectionnés, de terres et de pigments naturels qui permettent de reproduire les effets chromatiques des anciens enduits, présentant des caractéristiques d'une fonctionnalité optimale.

### DOMAINE D'UTILISATION

Décoration à effet chromatique "nuageux" (moirage) pour l'extérieur ou l'intérieur de bâtiments anciens et modernes.

### PREPARATION

Pour un meilleur résultat, nous conseillons de mélanger deux sacs à la fois, en ajoutant environ 6 litres d'eau par sac. Bien mélanger, laisser reposer, intégrer du nouveau produit avant d'avoir terminé le mélange précédent. Bien nettoyer les outils.

### APPLICATION

Étendre le mélange de façon homogène sur la surface de l'enduit préalablement préparé et le finir avec l'outil adapté à l'obtention de l'aspect désiré.

S'assurer que le support soit régulier et présente une absorption d'eau homogène avant l'application de la finition colorée et prendre toutes les précautions nécessaires à la garantie d'un séchage égal.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Consommation selon la granulométrie			De 2,5 à 5 kg/m <sup>2</sup>
Perméabilité à la vapeur d'eau			μ = 10
Granulométrie	F	0,7 mm	UNILIT 400
	M	2 mm	UNILIT 300
	G	3,5 mm	UNILIT 200
Rapport eau/UNILIT 200-300-400			0,16 l/kg
PH			> 10,5
Emballage			Sacs en papier de 30 kg
Stockage en milieu adapté			6 mois

### RUBRIQUE

**UNILIT 200-300-400**, finition décorative à épaisseur colorée dans la masse, liée par la chaux hydraulique naturelle, protection optimale des surfaces extérieures, particulièrement conseillé pour la décoration de l'enduit d'isolation thermique Volcalite (**UNILIT 20**).

Il est conseillé d'appliquer 2 passes du produit frais sur frais pour résulter à un aspect esthétique souhaité ainsi que pour faciliter l'application.

20/07/10 - Cette présente édition annule toutes les précédentes.

U400\_AR20.doc/VN/0905

Cette fiche technique comprend 1 page(s)

Page n°1



BEAL International s.a. 5380 Z.I. Fernelmont - 081/83.57.57



*Nos recommandations et nos spécifications sont données en toute bonne foi et aux bases des recherches courantes, elles n'expriment pas une garantie.*

*Nous ne pouvons être responsables des dommages qui seraient occasionnés par une utilisation incorrecte du produit.*

*Nous garantissons une qualité constante dans la livraison de nos produits, cependant, notre responsabilité ne pourra jamais être engagée en cas d'insuccès ou de résultat final inattendu, car les conditions d'emploi restent toujours en dehors de notre contrôle.*

*En cas de doute, veuillez consulter notre service technique.*